

Ikkunamaali

Kestävä, valkoinen öljyväri
ikkunoihin ja oviin ulkona



Ikkunamaali on lähes peittävän valkoinen öljyväri ulos. Se suojaa puuta vedeltä ja kosteudelta ja kestää erittäin hyvin auringon UV-säteitä. Öljyväriin sisältyvät kasviöljyt imeytyvät hyvin puun aivoihin pintasolukkaan säilyttäen sen elastisena, jolloin puun haristuminen vähenee. Oikein käsiteltynä silkinkiiltainen pinta jää hengittäväksi, eikä se lohkeile tai hilseile.

VÄRISÄVYT

8105 Valkoinen

LUONNONÖLJYPOHJAINEN

Ikkunamaali sisältää nopeasti uusiutuvia luonnon kasviöljyjä kuten auringonkukka- ja soijaöljyä. Liuotin: alifaattinen liuotinsäiliö. Tuotteeseen on lisätty pintasuojain-aineita öljypinnan suojaamiseksi leviä ja sieniä vastaan.

Tarkemmat koostumustiedot löydät tuoteselosteesta.

KÄYTTÖKOHEET

Kaikki puupinnat ulkona, joissa kaivataan kestävä pinta-käsittelyä kuten ikkunat, ovet, aidat, pergolat ja piha-kalusteet. Ei kuitenkaan terassilaudoitusten tai muiden kovalle hankausrasitukselle alttiiksi joutuvien pintojen käsittelyyn.

Tuote sopii käytettäväksi niin höylätylle kuin sahatulle pinnalle sekä uuden että vanhan puun käsittelyyn. Sitä voi käyttää myös kuivan painekyllästetyn puun maalaamiseen.

Emme suosittele tuotetta käyttäväksi trooppisille kovapuupinnoille.

LEVITYSKERRAT

– 2 levityskertaa käsittelemättömälle puupinnalle

ESIVALMISTELU

Varmista, että käsiteltävä pinta on puhdas ja kuiva. Puun suhteellisen kosteuden on oltava alle 20 % ja lämpötilan yli 0 °C. Puhdista huolellisesti vanhat huokoiset pinnat ja/tai poista kovat maalipinnat.

Pohjusta uudet käsiteltäväksi tarkoitetut havupuupinnat ulkona lahottaja- ja sinistäjäsieniä vastaan Osmo Color WR Aqua 4008 -puunsuojajohjusteella. Anna pohjusteen kuivua ennen pintakäsittelyä vähintään vuorokauden ajan ohjeen mukaisesti kunnes pinta on varmasti kuivaa. (Käytä biosideja turvallisesti. Lue etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.)

LEVITYS

Sekoita hyvin ennen käyttöä ja aika ajoin käytön aikana. Levitä erittäin ohuesti Osmo-siveltimellä, jäykällä luonnonharjassiveltimellä tai lyhytnukkaisella Osmo-mikrokuiturullalla ja viimeistele levitys tasaiseksi puun syiden suuntaisiin vedoin. Anna kuivua kunnollisesti ja levitä sitten toinen kerros vastaavasti.

Sopiva säätilä käsittelylle on pilvipouta. Lämpötilan tulee olla yli 10 °C.

VINKKI. Käsittele puu mahdollisuuksien mukaan kertaalleen joka sivulta muodonmuutosten välttämiseksi.

Tuote ei sovellu ruiskutettavaksi.

KUIVUMINEN

Anna yhden levityskerroksen kuivua vähintään 12 tuntia 23 °C:n lämpötilassa ilmankosteuden ollessa 50 %. Lämpötilan ollessa alhaisempi ja/tai ilmankosteuden korkeampi kuivumisaika pitenee. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta kuivumisen aikana.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet liuotinsäiliöllä.

UUSINTAKÄSITTELY

Levitä ohut kerros Ikkunamaalia vanhan, puhdistetun pinnan päälle. Uusintamaalauksessa riittää normaalisti yksi levityskerrok. Hiontaa ei yleensä tarvita, jos huoltokäsittely suoritetaan riittävän ajoissa.

PAKKAUSKOOT

0,75 litraa ja 2,5 litraa

RIITTÄVYYS

1 l riittää vähintään 20 m² kertakäsittelyyn sileälle pinnalle.

Harjatulla, jyrityllä, sahatulla, kuluneella ja vanhalla pinnalla aineen menekki on suurempaa.

VARASTOINTI

Säily vähintään 5 vuotta kuivassa paikassa astia hyvin suljettuna. Jäädtyttyään tuote palautuu ennalleen huoneenlämmössä.



JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Täysin tyhjän astian voi toimittaa metallinkeräykseen.
Tuotteen jäämät toimitetaan vaarallisen aineen keräys-
pisteeseen.

TURVALLISUUSOHJEET

Tuotteen turvallisuusohjeet löydät pakkauksen etiketistä
sekä käyttöturvallisuustiedotteesta.

EU:n VOC-raja-arvo tälle tuotteelle (luokka A/e) on
400 g/l (2010). Tuote sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä
enintään 400 g/l VOC.

Koska tuote sisältää luonnonöljyjä, on olemassa
tuotteeseen tahriintuneiden rätien, puupurun jne.
itsesyttymisvaara. Sulje rätit tms. kannelliseen metalliastiaan,
kunnes ne ovat kuivuneet, tai upota ne veteen. Rättejä ei
saa puristaa tiukkaan myttyyn tai pinota kasoihin. Hävitä
rätit käytön jälkeen kuivattamalla ne auki levitettyinä ja
toimittamalla tämän jälkeen jätekeräykseen.

Valmistaja:

Osmo Holz und Color GmbH & Co KG

Osmo Color -tehtaalla on ISO 9001- ja ISO 14001
-standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

Tämä työohje on yleisohje, joka on laadittu parhaan
tietomme pohjalta. Tätä ohjetta voi ja pitää soveltaa,
mikäli onnistuneen lopputuloksen saavuttaminen sitä
edellyttää.

Maahantuoja:

Sarbon Woodwise oy
Askonkatu 13
15100 Lahti
P. 019 2644 200
info@osmocolor.com
osmocolor.com