



ÖLJYPETSI

Upeat sävyt puulattioille ja huonekaluihin



Osmo Color Öljypetsi on värillinen öljyseos sisäkäyttöön. Levitystavasta riippuen puupinnalle saadaan puuta korostavaa kevyen kuultava tai voimakas värisävy. Öljypetsillä sävytetyn huokoisen pinnan viimeistely kauniin kestäväksi tehdään Osmo Color Öljyvahalla.

VÄRISÄVYT

3501 Valkoinen	3519 Kuulas
3512 Tuhkanharmaa	3541 Havanna
3514 Grafiitti	3543 Konjakki
3516 Jatoba	3564 Tupakka
3518 Vaaleanharmaa	3590 Piki

KEVYT SÄVY: Kevyen sävyn saat levittämällä värisävyn puupinnalle kertaalleen ja viimeistelemällä pinnan välittömästi levityksen jälkeen hiertämällä sen valkoisella hankauslevyllä tai lattianhoitokoneella, jossa on valkoinen laikka. Pienet alueet voit myös pyyhkiä Osmo-puuvahausliinalla.

VOIMAKAS SÄVY: Voimakkaamman sävyn saat levittämällä värin puupinnalle kertaalleen ohuelti ja tasaisesti. Tarvittaessa voit ensimmäisen levityksen kuivuttua levittää värin uudestaan. Toinen värillinen levityskerta on aina viimeisteltävä hiertämällä koneella tai käsin.

VINKKI. Puulajeille, joilla on voimakas syykuviointi, kuten tammi ja saarni, suosittelemme värin hiertämistä puun pintaan molemmilla levityskerroilla.

LUONNONÖLJYPOHJAINEN

Öljypetsit perustuvat luonnon kasviöljyihin kuten auringonkukka-, soija-, pellava- ja karhiaisöljyyn. Kuivuttuaan öljypetsattu pinta on vaaratonta ihmisille, eläimille ja kasveille. Tuotteet täyttävät normin EN 71.3, Lelujen turvallisuus, kaikkien värisävyjen osalta.

KÄYTTÖKOHTEET

Kaikki puulattiat lämpimissä ja kylmissä sisätiloissa: lauta- ja lankkulattiat, parketit, OSB-levylattiat ja korkkilattiat. Öljypetsi sopii myös portaiden sekä huonekalujen sävyttämiseen. Emme suosittele tummille tai trooppisille kovapuulle ilman koelevitystä.

LEVITYSKERRAT

- 1 levityskerta, kun levitys tehdään käsin, myös kuultava levitys koneellisesti
- 2 levityskertaa, kun tehdään voimakas sävy koneellisesti

ESIVALMISTELU

Varmista, että puupinta on puhdas, kuiva (suhteellinen kosteus enintään 18 %) ja sileä. Poista kaikki vanhat pinnoitteet hiomalla. Voit korjata pienet kolot ja raot Osmo Color Puukitillä, lattiakitillä tai vastaavalla huokoisella puukitillä. Viimeistele käsiteltävät pinnat hiomalla ne ennen öljyämistä. Suositeltava hiontakarkeus riippuu halutusta viimeistelyn tasosta, puulajista ja pinnan valmistustavasta. Yleisesti lattian viimeistelyhionta tehdään havupuulle paperikarkeudella P120 ja lehtipuulle karkeudella P150. Huonekalupinnat viimeistellään karkeudella P150–240. Poista hiontapöly harjalla tai imurilla. Älä käytä vettä pölyn poistoon.

VÄRIPINNAN LEVITYS

Sekoita Öljypetsi huolellisesti ennen käyttöä ja aika ajoin käytön aikana. Levitä erittäin ohuelti Osmo-mikrokuiturullalla, -lattiasiveltimellä, -siveltimellä tai teräslastalla. Valitse työväline käsiteltävän pinnan mukaan. Tasaa levitys puun syysuuntaisilla vedoilla.

Keveyeen sävyyn pyrittäessä viimeistele lattiapinta tasaiseksi hidaskierroksisella lattianhoitokoneella, tai Osmo FloorXcenter -lattiakoneella, jossa on valkoinen



polyesterilaikka. Huonekalupintojen viimeistelyyn käy valkoinen hankauslevy.

Anna ensimmäisen levityskerroksen kuivua kunnollisesti hyvästä ilmanvaihdosta huolehtien ja toista levitys tarvittaessa vastaavasti. Käytä toisen värikerroksen viimeistelyyn aina lattianhoitokonetta ja valkoista laikkaa tai hankauslevyä, jotta öljykerros jää riittävän ohueksi.

Koska lopputulos riippuu mm. puulajista, pinnan esikäsitteystä ja levitystavasta, suosittelemme koelevitystä ennen koko alueen käsittelyä.

TÄRKEÄÄ. Lastalla levitettäessä on pinnan oltava tasainen ja tiivis tai tiiviiksi kitattu. Kaappien ja laatikoiden sisäpinnoille suosittelemme kertakäsittelyä erittäin ohuesti esim. puuvahausliinalla.

VINKKI: Pitkän työskentelyajan ansiosta voit tasoittaa mahdollisia työväliseen jälkiä vielä noin puolen tunnin ajan levityksestä. Käytä työjälkien tasoittamiseen kuivaa rullaa tai sivellintä, tai nukkaamatonta liinaa.

KÄYTTÖPINNAN VIIMEISTELY

Suojaa pinta värin kuivuttua värittömällä Osmo Color Öljyvahalla (tuotteet: 3032 silkinhimeä tai 3062 mat-ta). Valkoiseksi sävytettyjen pintojen viimeistelyyn suosittelemme valkoisia Öljyvahoja (tuotteet: 3040 kuul-tava valkoinen tai 3041 valkotammi). Levitä Öljyvaha puun pinnalle kertaalleen ohuelti tuotteen käyttöohjeen mukaisesti.

KUIVUMINEN

Anna yhden levityskerroksen kuivua vähintään 12 tuntia, kun tuote on levitetty hiertämällä, tai vähintään 24 tuntia, kun tuote on levitetty rullaamalla tai sivelemällä, 23 °C:n lämpötilassa ilmankosteuden ollessa 50 %. Kuivumisaika pitenee, jos käytetty ainemäärä ylittää suositellun levitysmäärän, lämpötila on alhaisempi, ilmankosteus korkeampi ja/tai ilmanvaihto on puutteellinen.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet liuotinbensiinillä.

ERITYISTÄ

Useiden puulajien värisävy muuttuu voimakkaastikin riippuen käytetyistä pintakäsittelymenetelmistä sekä huonetilan valonmäärästä. Esimerkiksi useimmat ha-vupuut kellastuvat tai tummuvat auringonvalon vaikutuksesta.

Myös hapettumalla kuivuvat öljyt muuttuvat keller-täviksi pimeässä kuten esimerkiksi mattojen ja kalus-teiden alla. Näin tapahtuva muutos tulee korostetusti esiin käytettäessä valkoisia öljyjä, jolloin kontrasti ma-ton ulkopuolella olleen valkoisen pinnan ja maton alla kellastuneen pinnan välillä voi olla huomattava. Muun muassa tästä syystä emme suosittele voimakkaasti valkoisien lattioiden tekemistä.

Huom. Öljyn pimeäkellastuminen vähenee öljyva-hapinnan vanhetessa. Jo kellastunut pinta palautuu

lähes ennalleen päivänvalossa. Palautuminen tapah-tuu joidenkin viikkojen kuluessa riippuen luonnonvalon määrästä.

PAKKAUSKOOT

0,125 litraa; 0,5 litraa; 1,0 litraa ja 2,5 litraa

– Tarkista sävyn saatavuus toivomassasi pakkauskoossa jälleenmyyjältäsi.

RIITTÄVYYS

1 litra riittää 24–48 neliön kertakäsittelyyn riippuen levi-tystavasta ja puulajista.

VARASTOINTI

Tuote säilyy vähintään 5 vuotta kuivassa paikassa kan-si hyvin suljettuna. Jäädettyään palautuu ennalleen huoneenlämmössä.

JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Tuotteen jäämät toimitetaan vaarallisten aineiden kerä-yspisteeseen, tyhjä astia metallikeräykseen.

TURVALLISUUSOHJEET

Säilytä lasten ulottumattomissa. Varo kemikaalin jou-tumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Roiskeet silmis-tä huuhdeltava välittömästi ja mentävä lääkäriin. Jos ainetta on nielty, mentävä heti lääkäriin ja näytettävä pakkaus tai etiketti. Käytä ainoastaan ulkona tai tilois-sa, joissa on hyvä ilmanvaihto. EU:n VOC-raja-arvo tälle tuotteelle (luokka A/i) on 500 g/l. Tuote sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä enintään 500 g/l.

Koska tuote sisältää hapettumalla kuivuvia luon-nonöljyjä, on olemassa öljyyn tahriintuneiden rätien, puupurun yms. itseysytymisvaara. Säilytä rättejä tms. kannellisessa metalliastiassa viileässä paikassa. Älä purista rättejä tiukkaan myttyyn tai pinoa niitä kasoihin. Hävitä ne käytön jälkeen esim. kuivattamalla ne avoi-mina viileässä hyvin tuuletetussa tilassa ja toimittamalla ne tämän jälkeen jätekeräykseen.

Valmistaja

Osmo Holz und Color GmbH & Co KG
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf Saksa

Osmo Color -tehtaalla on ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

Tämä työohje on yleisohje, joka on laadittu parhaan tietomme pohjalta. Tätä ohjetta voi ja pitää soveltaa, mikäli onnistuneen lopputuloksen saavuttaminen sitä edellyttää.

Maahantuoja

Sarbon Woodwise Oy, Askonkatu 13, 15100 Lahti
P. 019 264 4200, sähköposti: info@osmocolor.com
www.osmocolor.com