



ERIKOISPUUÖLJY

Kestävä suoja kaikkiin sääolosuhteisiin

Osmo Color Erikoispuuöljy on väritön tai kevyesti pigmentoitu puun pintakäsittelyaine ulos. Silkinkiiltainen pinta suojaa puuta vedeltä ja kosteudelta vähentäen puun kosteuselämistä.

Oikein käsitelty pinta ei halkeile eikä hilseile. Tuotetta on helppoa levittää pitkän avoimen työskentelyajan ansiosta. Kuivuttuaan pinta on turvallista ihmisille eläimille ja kasveille (EN 71.3).

VÄRISÄVYT

004 Douglaskuusi	013 Garaba
006 Bangkirai	014 Massaranduba
007 Väritön tiikkiöljy	016 Tumma bangkirai
009 Lehtikuusi	019 Harmaa
010 Lämpöpuu	021 Suotammi

LUONNONÖLJYPOHJAINEN

Erikoispuuöljyt sisältävät luonnon kasviöljyjä, kuten auringonkukka- ja soijaöljyjä. Öljyt tunkeutuvat puun pintasolukkuun sallien puun hengittää ja kosteuden tasapainottua. Puun pinta pysyy joustavana ja terveenä, puun haristuminen vähenee.

KÄYTTÖKOhteet

Erikoispuuöljy sopii käytettäväksi puupinnoille ulkona: terassilaudoituksiin, puutarhakalusteisiin ja näkösuojiin. Sitä voidaan käyttää lähes kaikille puulajeille, kuten myös painekyllästetyille puupinnoille.

Väritön tiikkiöljy on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti tiheäsyisille trooppisille puulajeille, kuten tiikille ja eukalyptukselle, mutta se sopii erinomaisesti myös lämpökäsitellyn puun värittömään suojaamiseen.

LEVITYSKERRAT

- 1 levityskerta, kun tuotetta käytetään sävypohjana värittömän pintaöljyn, esimerkiksi Anti-Slip Terassiöljyn tai Suojaavan kuultoöljyn, alla.
- 2 levityskertaa, kun tuotetta käytetään yksinään vielä käsittelemättömän puun suojaamiseen.

ESIVALMISTELU

Anna erityisesti tiivissyisten kovapuiden olla ulkona ilman pintakäsittelyä vähintään neljän viikon ajan ennen työn aloittamista. Erittäin pihkaisten puulajien, kuten lehtikuusi tai douglaskuusi, on annettava ilmaantua ulkona vähintään 6 viikkoa ja trooppisten puulajien, kuten massaranduba, bangkirai tai garapa, vähintään 3 kuukautta ennen pintakäsittelyä.

Varmista, että käsiteltävä pinta on puhdas ja kuiva. Puun suhteellisen kosteuden on oltava alle 20 % ja lämpötilan yli 0 °C.

Hio jo harmaantuneet puupinnat, puhdista tai hio huokoiset vanhat pinnat ja/tai poista kaikki vanhat pinnoitteet. Tarvittaessa pohjusta puupinnat lahoa ja sieniä vastaan Osmo Color WR -puunsuojapohjusteella kaikilta sivuilta, mikäli mahdollista.

Puulaji sekä pinnan muoto ja kunto vaikuttavat lopputulokseen. Suosittelemme koelevitystä, jotta varmistut toivotusta lopputuloksesta.

KÄSITTELY

Sekoita aine kunnolla ennen käyttöä ja aika ajoin käytön aikana. Levitä ohuesti ja tasaisesti hyvälaatuisella jäykällä siveltimellä tai liinalla puun syynsuuntaisesti. Suurien yhtenäisten pintojen käsittelyyn voit käyttää jatkovarten kiinnitettävää Osmo-terassisivellintä.

Anna ensimmäisen levityskerroksen kuivua kunnollisesti ja levitä sitten toinen ohut öljykerros vastaavasti. Väriällisen puuöljyn sijasta voit levittää toiseksi kerrokseksi värittömän Suojaavan kuultoöljyn nro 701 tai liukkautta vähentävän Anti-Slip Terassiöljyn nro 430. **HUOMAA.** Älä käytä väritöntä tiikkiöljyä pintatuotteeksi sävyjen päälle.

KUIVUMINEN

Anna yhden levityskerroksen kuivua vähintään 12 tuntia lämpötilan ollessa 23 °C ja ilmakehän kosteuden 50 %. Kuivumisaika pitenee lämpötilan ollessa alhaisempi ja/tai ilmakehän kosteuden korkeampi. Myös aineen liian paksu levityskerros sekä puutteellinen ilmanvaihto hidastavat kuivumista.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet liuotinbensinillä.

HUOMAA

- Väritön tiikkiöljy ei sisällä erillistä uv-suojaa, joka ehkäisisi puuta harmaantumasta auringonvalon vaikutuksesta.
- Kovan kulutuksen pinnoilla uusintaöljyäminen suositellaan tehtäväksi vuosittain.
- Monet puulajit sisältävät vesiliukoisia uuteaineita, jotka saattavat vuotaa sateen aikana.

PAKKAUSKOOT

0,75 litraa ja 2,5 litraa



RIITTÄVYYS

1 l riittää noin 24 m²:n kertakäsittelyyn sileälle pinnalle.

Harjatulla, jyrsityllä, sahatulla ja vanhalla pinnalla ai-
neen kulutus on suurempaa.

VARASTOINTI

Säilyy vähintään 5 vuotta kuivassa paikassa astia hyvin
suljettuna. Jäädettynä tuote palautuu ennalleen hu-
neenlämmössä.

JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Täysin tyhjän astian voi toimittaa metallikeräykseen.
Tuotteen jäämät toimitetaan vaarallisen aineen keräys-
pisteeseen.

TURVALLISUUSOHJEET

Säilytä lasten ulottumattomissa. Varo kemikaalin jou-
tumista silmiin, iholle ja vaatteisiin. Jos tarvitaan lää-
kinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä
ilmanvaihto.

Tuote sisältää alifaattista liuotinbenssiiniä. EU:n VOC-
luokitusta (2004/42/EC) ei sovelleta.

Koska tuotteet sisältävät luonnonöljyjä, on olemas-
sa tuotteeseen tahriintuneiden rätien, trasselien yms.
itsesyttymisvaara. Sulje rätit tms. kannelliseen metalli-
astiaan tai upota ne veteen. Älä purista rättejä myttyyn

tai pinoa kasoihin. Hävitä ne käytön jälkeen kuivatta-
malla ne auki levitettynä ja toimittamalla ne tämän jäl-
keen jätekeräykseen.

Käyttöturvallisuustiedote saatavana pyynnöstä.

Valmistaja

Osmo Holz und Color GmbH & Co KG
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf Saksa

Osmo Color -tehtaalla on ISO 9001- ja ISO 14001
-standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät.



*Tämä työohje on yleisohje, joka on laadittu parhaan
tietomme pohjalta. Tätä ohjetta voi ja pitää soveltaa,
mikäli onnistuneen lopputuloksen saavuttaminen sitä
edellyttää.*

Maahantuoja


Sarbon Woodwise Oy
Askonkatu 13
15100 Lahti
P. 019 264 4200
sähköposti: info@osmocolor.com
www.osmocolor.com





Erikoispuuöljy

004 Douglas-
kuusiöljy



006 Bangkiraiöljy

007 Väritön
tiikkiöljy


009 Lehtikuusiöljy

010 Lämpöpuu-
öljy

013 Garabaöljy

014 Massaran-
dubaöljy016 Tumma
bangkirai

019 Harmaa



021 Suotammi

Teknisistä syistä värit näytöllä tai tämän ohjeen tulosteessa voivat poiketa todellisuudesta. Värien voimakkuuteen vaikuttavat myös puun oma väri, käytetty työtapa ja levityskertojen määrä. Suosittelemme mallipalan tai koealueen tekemistä ennen lopullista käsittelyä.