



KUULTOÖLJY^{Plus}

Kaksinkertainen riittävyys korkean kiintoainepitoisuuden ansiosta!



Osmo Color Kuultoöljy^{Plus} on kasviöljypohjainen puun pintakäsittelyaine ulos. Se jättää puulle läpikuultavan ja huokoisen pinnan, joka kestää hyvin auringonvaloa, kosteutta ja vettä. Oikein käsiteltynä silkinkiiltainen pinta ei lohkeile eikä hilseile.

Tuote ei sisällä pintasuojaa-aineita tai säilöntäaineita. Kuivuttuaan käsitelty pinta on turvallinen ihmisille, eläimille ja kasveille (EN 71.3).

VÄRISÄVYT

9211 Valkoinen kuusi	9241 Tammi
9212 Poppeli	9242 Kuusenvihreä
9221 Mänty	9261 Pähkinä
9232 Mahonki	9262 Tiikki
9234 Perinteinen punainen	9264 Ruusupuu
9235 Tuija	9271 Eebenpuu
9236 Lehtikuusi	

KOOSTUMUS

Auringonkukkaöljyyn pohjautuva Kuultoöljy^{Plus} sisältää alifaattista liuotinbensiniä, kuivikkeita sekä pigmenttejä.

EU:n VOC-raja-arvo tälle tuotteelle (luokka A/e) on 400 g/l (2010). Tuote sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä enintään 400 g/l.

KÄYTTÖKOHEET

Tuote sopii käytettäväksi vielä käsittelemättömille puupinnoille ulkona: ulkovuorilaudoituksiin, hirsipintoihin, parvekelaudoituksiin, aitoihin ja pergoloihin sekä puutarhakalusteisiin. Sitä voidaan käyttää myös aiemmin öljyttyjen, huokoisten puupintojen uudelleen käsittelyyn.

LEVITYSKERRAT

– 1 levityskerta

ESIVALMISTELU

Varmista, että pinta on puhdas ja kuiva. Puun suhteellisen kosteuden on oltava alle 20 % ja lämpötilan yli 0 °C. Pese ja/tai hio vanhat huokoiset puupinnat huolellisesti puhtaiksi. Poista kaikki kovet kalvomaiset pinnoitteet. Puulaji ja puun rakenne vaikuttavat lopputulokseen. Suosittelemme koelevitystä.

Tarvittaessa voit pohjustaa puupinnat hometta ja lahoa vastaan Osmo Color WR -puunsuojapohjusteella tuotteen käyttöohjeen mukaisesti.

LEVITYS

Sekoita tuote hyvin ennen käyttöä ja aika ajoin käytön aikana. Levitä erittäin ohuesti ja tasaisesti Osmo-siveltimellä tai lyhytnukkaisella Osmo-mikrokuiturullalla puun syysuuntaisesti.

KUIVUMINEN

Anna pinnan kuivua vähintään 12 tuntia lämpötilan ollessa 23 °C ja ilmankosteuden 50 %. Kuivumisaika pitenee lämpötilan ollessa alhaisempi ja/tai ilmankosteuden korkeampi. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta kuivumisen aikana.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet lakkabensiinillä.

HUOMAA

Puulaji ja pinnan laatu vaikuttavat lopputulokseen. Tästä syystä suosittelemme koelevitystä onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi. Liian suuri levitysmäärä voi heikentää pinnan kestoa ja pintaan saattaa ilmestyä kiiltäviä pilkkuja, jotka häviävät kuitenkin ajan myötä.

Koska kevyesti pigmentoidut värisävyt antavat vain vähäistä suojaa auringon harmaannuttavaa uv-säteilyä



vastaan, emme suosittele niitä pinnoille, jotka altistuvat voimakkaalle auringonvalolle. Lisäsuojaa auringolta saat levittämällä sävytetylle ja kuivalle pinnalle väritöntä Osmo Color UV-suojaoöljyä – tuote nro 420. Huomaa kuitenkin, että UV-suojaoöljy sisältää pintasuojaa-aineita hometta ja leviä vastaan.

PAKKAUSKOOT

0,75 litraa; 2,50 litraa ja 25 litraa

RIITTÄVYYS

1 l riittää n. 26 m² kertäkäsittelyyn sileälle pinnalle

HUOMAA. Sahatuilla, kuluneilla ja muuten karkeilla tai vanhoilla pinnoilla aineen menekki on huomattavasti suurempaa.

VARASTOINTI

Tuote säilyy vähintään 5 vuotta säilytettäessä kuivassa paikassa astia hyvin suljettuna. Jäädyytyään tuote palautuu ennalleen huoneenlämmössä.

JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Täysin tyhjän astian voi laittaa metallinkeräykseen. Tuotteen jäämät toimitetaan vaarallisen aineen keräyspisteeseen.

TURVALLISUUSOHJEET

Tuotteen turvallisuusohjeet löydät etiketistä sekä käyttöturvallisuustiedotteesta.

Koska tuote sisältää luonnonöljyjä, on olemassa tuotteeseen tahriintuneiden rätien yms. itsesyttymisvaara. Sulje rätit tms. kannelliseen metalliastiaan tai upota ne veteen. Hävitä ne käytön jälkeen kuivattamalla auki levitettyinä ja toimittamalla tämän jälkeen jätekeräykseen.

Käyttöturvallisuustiedote saatavana pyynnöstä.

Valmistaja

Osmo Holz und Color GmbH &Co KG
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf, Saksa

Osmo Color -tehtaalla on ISO 9001- ja ISO 14001-standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

Tämä työohje on yleisohje, joka on laadittu parhaan tietomme pohjalta. Tätä ohjetta voi ja pitää soveltaa, mikäli onnistuneen lopputuloksen saavuttaminen sitä edellyttää.

Maahantuoja

Sarbon Woodwise Oy
Askonkatu 13
15100 Lahti
P. 019 264 4200
sähköposti: info@osmocolor.com
www.osmocolor.com

Kuultööljy^{Plus}9211 Valkoinen
kuusi

9212 Poppeli




9221 Mänty



9232 Mahonki

9234 Perinteinen
punainen


9235 Tuija



9236 Lehtikuusi



9241 Tammi

9242 Kuusen-
vihreä

9261 Pähkinä



9262 Tiikki



9264 Ruusupuu



9271 Eebenpuu

Teknisistä syistä värit näytöllä tai tämän ohjeen tulosteessa voivat poiketa todellisuudesta. Värien voimakkuuteen vaikuttavat myös puun oma väri, käytetty työtapa ja levityskertojen määrä. Suosittelemme mallipalan tai koealueen tekemistä ennen lopullista käsittelyä.